

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 66012RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC-202507-000296 - FONTENAY EN PARISIS - LOUVRE - EPIAIS LES LOUVRES - CHENNEVRIERE LES LOUVRES

Date de réception : 23/07/2025

Date et lieu d'analyse : 25/07/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000296 _ 001	Plaque plane fibre ciment	Fontenay en parisis 6	66012P1A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP
000296 _ 002	Plaque plane fibre ciment	Louvres 10	66012P2A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP
000296 _ 003	Canalisation fibres ciment	Epias les louvres 9	66012P3A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile, Crocidolite	BP
000296 _ 004	Plaque plane fibre ciment	Chenne vriere les louvres 9	66012P4A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP
000296 _ 005	Plaque plane fibre ciment	Chenne vriere les louvres 5	66012P5A	Matériau Fibreux Gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP

Méthode d'analyse :

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec à l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 2

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 66012RE

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
	Nom : S.REIS Date : 25/07/2025 Signature : 