

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 66794RE_v1

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC.202510.000698 - 07970 / TERSEN / D16 95470 Saint-Witz / OS 177

Date de réception : 10/10/2025

Date et lieu d'analyse : 13/10/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000698/001	Faïence + colle de faïence	Saint-Witz / OS 177 / Tas n°2	66794P1A	Colle dur blanche	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000698/002	Béton	Saint-Witz / OS 177 / Tas n°2	66794P2A	Béton dur gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008

Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 66794RE_v1

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
	Nom : S.REIS Date : 13/10/2025 Signature : 